

# MALLA MONOFILAMENTO

	95%	90%	80%	70%	50%	35%	
Presentación de los rollos							
Ancho	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	
Largo	100	100	100	100	100	100	
Uniones por rollo	1	1	1	1	1	1	
Polímero	HDPE 100%	HDPE 100%	HDPE 100%	HDPE 100%	HDPE 100%	HDPE 100%	
CARACTERISTICAS DEL HILO							
Título Deniers	630	630	630	630	630	630	
Tenacidad grs./den.	4.5	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
Elongación a la rotura	20 a 25%	20 a 25%	20 a 25%	20 a 25%	20 a 25%	20 a 25%	
Diámetro en mm/100	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	30.5	
CARACTERISTICAS DEL TEJIDO							
Densidad de hilos por cm <sup>2</sup>	27.5 x 7.9	24 x 7.5	20 x 7.5	13 x 8.5	8 x 8	4.9 x 5.1	
Densidad de hilos por pulg <sup>2</sup>	70 x 20	60 x 19	50 x 19	33 x 22	20 x 20	12.5 x 13	
Estructura	Tafetán/Labrada	Labrada	Labrada	Tafetán	Tafetán	Tafetán	
Peso en grs./m <sup>2</sup> (+/-)3%	270	245	210	170	120	75	
Vida útil	5	5	5	5	5	5	